



HYDRAULIK · PNEUMATIK · KUNSTSTOFFTEILE
 Zuppingerstraße 1 Tel.: ++49(0)751 35904-0
 D-88213 Ravensburg Fax.: ++49(0)751 35904-20
 www.ecoma-dichtungen.de

D A T E N B L A T T

NBR 75A

Acryl-Nitrile-Butadiene Kautschuk

8930701

Eigenschaften properties	Prüfbedingungen condition	Normen standard	Einheit unit	
Farbe colour				schwarz black
Härte hardness	23°C/3 Sek. 23°C/15 Sek.	ISO 868 ISO 868	Shore A Shore A	75 ± 5 71 ± 5
Spannungswert 100 % modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa psi	≥ 7 ≥ 1015
Reißfestigkeit tensile strength	23°C	DIN 53 504	MPa psi	≥ 16 ≥ 2320
Reißdehnung elongation at break	23°C	DIN 53 504	%	≥ 190
Weiterreißwiderstand tear strength	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m lbf/inch	≥ 5 ≥ 28
Spezifisches Gewicht spec. gravity	23°C	ISO 1183	kg/m ³ g/cm ³	1230 1,23
Rückprallelastizität rebound elasticity	23°C	DIN 53 512	%	28
Abrieb abrasion	23°C	DIN 53 516	mm ³	132
Druckverformungsrest DVR compression set	24h 70°C 25% Verf.	ISO 815	%	≤ 5
Druckverformungsrest DVR compression set	24h 100°C 25% Verf.	ISO 815	%	≤ 8
Druckverformungsrest DVR compression set	24h 150°C 25% Verf.	ISO 815	%	
Min. Einsatztemperatur minimum service temperature			°C °F	-30 -22
Max. Einsatztemperatur maximum service temperatur			°C °F	90 194
Obere Anwendungstemperatur bei Wasserdampf max. temperature water/steam			°C °F	
Obere Anwendungstemperatur bei Heißluft, kurzfristig max. temperature hot air, short			°C °F	

Chemische Eigenschaften:

Copolymer basierend auf Butadien und Acrylnitril
 Beständig gegenüber Öl, Benzin, Heißwasser, Heißluft, Ozon, Rohöl
 Nicht beständig gegenüber konz. Säuren und konz. Laugen, polaren Lösungsmitteln

Zulassungen:

Chemical Properties:

Copolymer, based on butadiene and acrylonitrile
 Resistant to: oil, petrol and crude oil
 Not resistant to: conc. acids, conc. lyes and polar solvents

Approvals: